



# الکید رزین کوتاه روغن S-6412-X-65

## نوع محصول

الکید رزین کوتاه روغن بر اساس اسید چرب سویا و آفتابگردان

## خواص

زمان خشک شدن خیلی سریع  
چسبندگی خوب  
انعطاف پذیری خوب  
مقاومت به زردگرایی خوب

## کاربرد

رنگها و لاکهای سریع خشک شونده  
رنگهای صنعتی  
آسترهای مقاوم خوردگی  
رنگهای چکشی

## رنگ سفید سریع خشک مات

## فرمول پیشنهادی

## مشخصات

رنگ سفید سریع خشک مات	فرمول پیشنهادی	مشخصات
۵۰	رزین ۶۵٪	درصد جامد (%) ۶۴-۶۵
۱۵	دی اکسید تیتان	حلال
۱۲	کربنات کلسیم	ویسکوزیته در ۲۵ °C (استوک)
۸	تالک	عدد اسیدی (mg KOH/g) ۶-۱۰
۰/۳	ضد ته نشینی	رنگ (گاردنر) حداکثر ۶
۰/۷	عامل پخش کننده	دانسیته رزین مایع (g/cm <sup>3</sup> ) ۰/۹۹
۰/۱	خشک کن کبالت (۱۰٪)	دانسیته رزین جامد (g/cm <sup>3</sup> ) ۱/۱۷
۰/۴	خشک کن سرب (۳۲٪)	درصد روغن (%) ۳۲-۳۴
۰/۲	خشک کن کلسیم (۵٪)	نوع روغن اسید چرب سویا و آفتابگردان
۰/۳	ضد رویه	
۱	متیل اتیل کتون	
۱۲	تولون	

## خواص حلالیتی

حلالیت کامل در: تولون، زایلن، اتیل استات، بوتیل استات، استون، MEK، MIBK  
حلالیت جزئی در: نرمال بوتانول، ایزو پروپانول  
نامحلول در: وایت اسپریت  
قابل امتزاج جزئی با: الکیدهای متوسط روغن (S-5010)  
قابل امتزاج با: الکیدهای کوتاه روغن (S-6300, S-6502, S-6505, S-6615)  
غیر قابل امتزاج با: الکیدهای بلند روغن

## بسته بندی و نحوه نگهداری

وزن بسته بندی: بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی  
مدت زمان نگهداری: یک سال  
شرایط نگهداری: محصول باید در شرایط خشک و سرد و به دور از حرارت، جرقه و اشتعال باشد.  
محصول نباید تا زمان مصرف باز شود.

## موارد ایمنی

با پوشیدن لباس کار، دستکش و ماسک از تماس مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید.  
هنگام استفاده از رزین از تهویه مناسب استفاده نمایید.

## تذکر

فرمول پیشنهادی رنگ ساخته شده فقط جهت راهنمایی می باشد. از آنجائیکه روشها و شرایط ساخت و همچنین مواد اولیه رنگ خارج از کنترل ما میباشد؛ لذا هیچ مسئولیتی در این زمینه بعهده شرکت نبوده و بنابراین لازم است مصرف کنندگان محترم قبل از بکار بردن رزین؛ آن را در آزمایشگاههای خود ارزیابی نمایند.

شرکت شیمی پلیمر تابان

آدرس کارخانه: قزوین، سه راه شهر صنعتی البرز، مجتمع صنعتی گوگان، واحد ۸ تلفن: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۴۹۲-۵، فکس: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۴۹۱