



# الکید رزین بلند روغن S-4206-M-70

## نوع محصول

الکید رزین بلند روغن بر اساس اسید چرب سویا

## خواص

حفظ براقیت خوب  
برس خوری عالی  
زمان خشک شدن و سختی مناسب  
قدرت مرطوب کنندگی خوب

## کاربرد

رنگ های براق و نیمه براق داخل و خارج ساختمان  
رنگ های محافظ فلز و چوب  
رنگ های صنعتی  
پرایمرها

مشخصات	فرمول پیشنهادی	رنگ سفید هوا خشک
درصد جامد (%)	۶۹-۷۱	۴۳
حلال	مینرال اسپریت	۳۴
ویسکوزیته در ۲۵ °C (استوک)	۱۰۰-۱۵۰	۰/۴
عدد اسیدی (mg KOH/g)	۶-۱۰	۰/۴
رنگ (گاردنر)	حداکثر ۵	۰/۴
دانسیته رزین مایع (g/cm <sup>3</sup> )	۰/۹۶	۰/۲
دانسیته رزین جامد (g/cm <sup>3</sup> )	۱/۰۶	۰/۸
درصد روغن (%)	۶۱	۱/۵
نوع روغن	اسید چرب سویا	۱۹/۳
	مینرال اسپریت	

## خواص حلالیتی

حلالیت کامل در: وایت اسپریت، تولوئن، زایلن، اتیل استات، بوتیل استات، استون، MEK، MIBK  
حلالیت جزئی در: نرمال بوتانول، ایزو پروپانول  
قابل امتزاج با: الکیدهای لانگ اوایل (S-4200, S-4201, S-4205, S-4210)  
قابل امتزاج جزئی با: الکیدهای مدیوم اوایل (S-5010, S-5500)  
غیرقابل امتزاج با: الکیدهای شورت اوایل

## بسته بندی و نحوه نگهداری

وزن بسته بندی: بشکه های ۱۹۰ کیلوگرمی  
مدت زمان نگهداری: یک سال  
شرایط نگهداری: محصول باید در شرایط خشک و سرد و به دور از حرارت، جرقه و اشتعال باشد.  
محصول نباید تا زمان مصرف باز شود.

## موارد ایمنی

با پوشیدن لباس کار، دستکش و ماسک از تماس مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید.  
هنگام استفاده از رزین از تهویه مناسب استفاده نمایید.

## تذکر

فرمول پیشنهادی رنگ ساخته شده فقط جهت راهنمایی می باشد. از آنجائیکه روشها و شرایط ساخت و همچنین مواد اولیه رنگ خارج از کنترل ما میباشد؛ لذا هیچ مسئولیتی در این زمینه بعد از شرکت نبوده و بنابراین لازم است مصرف کنندگان محترم قبل از بکار بردن رزین؛ آن را در آزمایشگاههای خود ارزیابی نمایند.

شرکت شیمی پلیمر تابان

آدرس کارخانه: قزوین، سه راه شهر صنعتی البرز، مجتمع صنعتی گوگان، واحد ۸. تلفن: ۰۵-۳۳۲۹۷۴۹۲-۰۲۸، فکس: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۴۹۱

