



الکید رزین کوتاه روغن S-6504-X-60

نوع محصول

الکید رزین کوتاه روغن بر اساس اسید چرب سویا، اصلاح شده با رزین فنولیک

خواص

براقیت و حفظ براقیت خوب قدرت مرطوب کنندگی خوب چسبندگی و انعطاف پذیری قابل قبول
مقاومت جوی خوب زمان خشک شدن خوب

کاربرد

رنگهای صنعتی نیمه براق رنگها و لاکهای محافظ رطوبتی چوب
به عنوان اصلاح کننده در الکید رزین های قابل امتزاج مناسب برای محیط های خورنده

پوشش صنعتی	فرمول پیشنهادی	مشخصات
۲۵	رزین ۶۵۰۴	درصد جامد (%) ۵۹-۶۱
۱۷	دی اکسید تیتان	حلال زایلن
۰/۴	عامل پخش کننده	ویسکوزیته در ۲۵ °C (استوک) ۴۵-۸۰
۰/۳	ضد ته نشینی	عدد اسیدی (mg KOH/g) ۱۰-۱۶
۰/۰۶	خشک کن کبالت (۱۰٪)	رنگ (گاردنر) حداکثر ۷
۰/۲۴	خشک کن سرب (۳۲٪)	دانسیته رزین مایع (g/cm ³) ۰/۹۸
۰/۱۲	خشک کن کلسیم (۵٪)	دانسیته رزین جامد (g/cm ³) ۱/۰۴
۱۹/۵۸	کرینات کلسیم	درصد روغن (%) ۳۴
۸/۸	زینک کرومات	نوع روغن اسید چرب سویا
۱۰	تالک	
۱۱/۵	زایلن	
۷	بوتیل استات	

خواص حلالیتی

حلالیت کامل در: تولوئن، زایلن، اتیل استات، بوتیل استات، استون، MEK، MIBK

حلالیت جزئی در: نرمال بوتانول، ایزو پروپانول

نامحلول در: وایت اسپریت

غیر قابل امتزاج با: الکیدهای بلند روغن

قابل امتزاج جزئی با: الکیدهای کوتاه روغن (S-6300, S-6400, S-6505, S-6615) و الکیدهای متوسط روغن (S-5010)

بسته بندی و نحوه نگهداری

وزن بسته بندی:

بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی

مدت زمان نگهداری:

یک سال

شرایط نگهداری:

محصول باید در شرایط خشک و سرد و به دور از حرارت، جرقه و اشتعال باشد.

محصول نباید تا زمان مصرف باز شود.

موارد ایمنی

با پوشیدن لباس کار، دستکش و ماسک از تماس مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید.

هنگام استفاده از رزین از تهویه مناسب استفاده نمایید.

تذکر

فرمول پیشنهادی رنگ ساخته شده فقط جهت راهنمایی می باشد. از آنجائیکه روشها و شرایط ساخت و همچنین مواد اولیه رنگ خارج از کنترل ما میباشد؛ لذا هیچ مسئولیتی

در این زمینه بعهدۀ شرکت نبوده و بنابراین لازم است مصرف کنندگان محترم قبل از بکار بردن رزین؛ آن را در آزمایشگاههای خود ارزیابی نمایند.