



الکید رزین بلند روغن S-4207-M-70

نوع محصول

الکید رزین بلند روغن بر اساس اسید چرب سویا

خواص

حفظ براقیت خوب
برس خوری عالی
زمان خشک شدن و سختی مناسب
قدرت مرطوب کنندگی خوب

کاربرد

رنگ های براق و نیمه براق داخل و خارج ساختمان
رنگ های محافظ فلز و چوب
رنگ های صنعتی
پرایمرها

مشخصات	فرمول پیشنهادی	رنگ سفید هوا خشک
درصد جامد (%)	۶۹-۷۱	۴۳
حلال	مینرال اسپریت	۳۴
ویسکوزیته در ۲۵ °C (استوک)	< ۴۰۰	۰/۴
عدد اسیدی (mg KOH/g)	۶-۱۰	۰/۴
رنگ (گاردنر)	حداکثر ۶	۰/۴
دانسیته رزین مایع (g/cm ³)	۰/۹۶	۰/۲
دانسیته رزین جامد (g/cm ³)	۱/۰۶	۰/۸
درصد روغن (%)	۶۱	۱/۵
نوع روغن	اسید چرب سویا	۱۹/۳
		رزین ۷۰٪
		دی اکسید تیتان
		عامل پخش کننده
		عامل ضد رسوب
		عامل ضد پوسته
		خشک کن کبالت (۱۰٪)
		خشک کن سرب (۳۲٪)
		خشک کن کلسیم (۵٪)
		مینرال اسپریت

خواص حلالیتی

حلالیت کامل در: وایت اسپریت، تولوئن، زایلن، اتیل استات، بوتیل استات، استون، MEK، MIBK

حلالیت جزئی در: نرمال بوتانول، ایزو پروپانول

قابل امتزاج با: الکیدهای لانگ اوایل (S-4200, S-4201, S-4205, S-4210)

قابل امتزاج جزئی با: الکیدهای مدیوم اوایل (S-5010, S-5500)

غیرقابل امتزاج با: الکیدهای شورت اوایل

بسته بندی و نحوه نگهداری

وزن بسته بندی: بشکه های ۱۹۰ کیلوگرمی

مدت زمان نگهداری: یک سال

شرایط نگهداری: محصول باید در شرایط خشک و سرد و به دور از حرارت، جرقه و اشتعال باشد.

محصول نباید تا زمان مصرف باز شود.

موارد ایمنی

با پوشیدن لباس کار، دستکش و ماسک از تماس مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید.

هنگام استفاده از رزین از تهویه مناسب استفاده نمایید.

تذکر

فرمول پیشنهادی رنگ ساخته شده فقط جهت راهنمایی می باشد. از آنجائیکه روشها و شرایط ساخت و همچنین مواد اولیه رنگ خارج از کنترل ما میباشد؛ لذا هیچ مسئولیتی در این زمینه بعهده شرکت نبوده و بنابراین لازم است مصرف کنندگان محترم قبل از بکار بردن رزین؛ آن را در آزمایشگاههای خود ارزیابی نمایند.

شرکت شیمی پلیمر تابان

آدرس کارخانه: قزوین، سه راه شهر صنعتی البرز، مجتمع صنعتی گوگان، واحد ۸. تلفن: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۴۹۲-۵، فکس: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۴۹۱