



الکید رزین متوسط روغن S-5501-MX-60

نوع محصول

الکید رزین متوسط روغن بر اساس اسید چرب سویا و آفتابگردان

خواص

براقیت و حفظ براقیت عالی	سختی خوب
مقاومت به زردگرایی عالی	انعطاف پذیری خوب
قدرت مرطوب کنندگی عالی	زمان خشک شدن سریع

کاربرد

رنگ های تعمیراتی اتومبیلی
رنگ های صنعتی هواخشک سریع خشک شونده

مشخصات	فرمول پیشنهادی	رنگ سفید تعمیراتی اتومبیلی
درصد جامد (%)	۵۹-۶۱	۵۰
حلال	زایلن	۳۰
ویسکوزیته در ۲۵ °C (استوک)	۳۵۰-۵۵۰	۰/۳
عدد اسیدی (mg KOH/g)	۶-۱۰	۰/۳
رنگ (گاردنر)	حداکثر ۴	۰/۵
دانسیته رزین مایع (g/cm ³)	۰/۹۸	۰/۳
دانسیته رزین جامد (g/cm ³)	۱/۰۲	۱
درصد روغن (%)	۴۴	۱
نوع روغن	اسید چرب سویا و آفتابگردان	۱۰/۶
	زایلن	۶

خواص حلالیتی

حلالیت کامل در: وایت اسپریت، تولوئن، زایلن، اتیل استات، بوتیل استات، استون، MEK، MIBK

حلالیت جزئی در: نرمال بوتانول، ایزو پروپانول

قابل امتزاج با: الکیدهای بلند روغن (S-4205, S-4207) و متوسط روغن (S-5010)

قابل امتزاج جزئی با: الکیدهای کوتاه روغن

بسته بندی و نحوه نگهداری

وزن بسته بندی: بشکه های ۱۹۰ کیلوگرمی
مدت زمان نگهداری: یک سال
شرایط نگهداری: محصول باید در شرایط خشک و سرد و به دور از حرارت، جرقه و اشتعال باشد.
محصول نباید تا زمان مصرف باز شود.

موارد ایمنی

با پوشیدن لباس کار، دستکش و ماسک از تماس مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید.
هنگام استفاده از رزین از تهویه مناسب استفاده نمایید.

تذکر

فرمول پیشنهادی رنگ ساخته شده فقط جهت راهنمایی می باشد. از آنجائیکه روشها و شرایط ساخت و همچنین مواد اولیه رنگ خارج از کنترل ما میباشد؛ لذا هیچ مسئولیتی در این زمینه بهعهده شرکت نبوده و بنابراین لازم است مصرف کنندگان محترم قبل از بکار بردن رزین؛ آن را در آزمایشگاههای خود ارزیابی نمایند.

شرکت شیمی پلیمر تابان

آدرس کارخانه: قزوین، سه راه شهر صنعتی البرز، مجتمع صنعتی گوگان، واحد ۸، تلفن: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۴۹۲-۵، فکس: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۴۹۱