



# لانگ اوایل الکید رزین S-4225-M-70

## نوع محصول

لانگ اوایل الکید رزین بر اساس اسید چرب سویا

## خواص

حفظ براقیت خوب	زمان خشک شدن مناسب
انعطاف پذیری خوب	قدرت مرطوب کنندگی خوب
مقاومت به زردگرایی خوب	سختی و چسبندگی خوب

## کاربرد

رنگ های هواخشک مات و نیمه مات داخل و خارج ساختمان  
رنگ های آستری و ضد زنگ و رنگ های محافظ فلز و چوب

مشخصات	فرمول پیشنهادی	رنگ سفید هوا خشک
درصد جامد (%)	۶۹-۷۱	۴۳
حلال	مینرال اسپریت	۳۴
ویسکوزیته (استوک)	<math>400</math>	۰/۴
عدد اسیدی (mg KOH/g)	۶-۱۰	۰/۶
رنگ (گاردنر)	حداکثر ۷	۰/۴
دانسیته رزین مایع (g/cm <sup>3</sup> )	۰/۹۶	۰/۳
دانسیته رزین جامد (g/cm <sup>3</sup> )	۱/۰۵	۰/۸
درصد روغن (%)	۶۰-۶۲	۱/۴
نوع روغن	اسید چرب سویا	۱۹/۱
	وایت اسپریت	
	خشک کن کبالت (۱۰٪)	
	خشک کن سرب (۳۲٪)	
	خشک کن کلسیم (۵٪)	
	عامل پخش کننده	
	عامل ضد رسوب	
	عامل ضد پوسته	
	دی اکسید تیتان	
	رزین ۷۰٪	

## خواص حلالیتی

حلالیت کامل در: وایت اسپریت، تولوئن، زایلن، اتیل استات، بوتیل استات، استون، MEK، MIBK

حلالیت جزئی در: نرمال بوتانول، ایزو پروپانول

قابل امتزاج با: الکیدهای لانگ اوایل (S-4200, S-4207, S-4210)

قابل امتزاج جزئی با: الکیدهای مدیوم اوایل (S-5007, S-5010)

غیرقابل امتزاج با: الکیدهای شورت اوایل

## بسته بندی و نحوه نگهداری

وزن بسته بندی: بشکه ۱۹۰ کیلوگرمی

مدت زمان نگهداری: یک سال

شرایط نگهداری: محصول باید در شرایط خشک و سرد و به دور از حرارت، جرقه و اشتعال باشد.

محصول نباید تا زمان مصرف باز شود.

## موارد ایمنی

با پوشیدن لباس کار، دستکش و ماسک از تماس مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید.

هنگام استفاده از رزین از تهویه مناسب استفاده نمایید.

## تذکر

فرمول پیشنهادی رنگ ساخته شده فقط جهت راهنمایی می باشد. از آنجائیکه روشها و شرایط ساخت و همچنین مواد اولیه رنگ خارج از کنترل ما میباشد؛ لذا هیچ مسئولیتی در این زمینه بعهده شرکت نبوده و بنابراین لازم است مصرف کنندگان محترم قبل از بکار بردن رزین؛ آن را در آزمایشگاههای خود ارزیابی نمایند.

شرکت شیمی پلیمر تابان

آدرس کارخانه: قزوین، سه راه شهر صنعتی البرز، مجتمع صنعتی گوگان، واحد ۸، تلفن: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۴۹۲-۵، فکس: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۴۹۱