



الکید رزین کوتاه روغن S-6330-X-65

نوع محصول

الکید رزین کوتاه روغن بر اساس اسید چرب سنتتیک

خواص

براقیت خیلی خوب
انعطاف پذیری و چسبندگی خوب
مقاومت جوی و حرارتی خوب
ماندگاری خوب

کاربرد

رنگ های کوره ای، رنگ های اتومبیلی و لاک های چوب
سیلرهای نیتروسولوز و پوشش های بتونه
لاکهای سخت شونده با اسید

مشخصات	فرمول پیشنهادی	رنگ سفید کوره ای
درصد جامد (%)	رزین 6505	۱۲/۵
حلال	رزین 6330	۴۳
ویسکوزیته در ۲۵ °C (استوک)	دی اکسید تیتان	۲۲
عدد اسیدی (mg KOH/g)	عامل پخش کننده	۰/۳
رنگ (گاردنر)	عامل ضد رسوب	۰/۳
دانسیته رزین مایع (g/cm ³)	ملامین فرمالدئید بوتیله شده ۶۰٪	۱۳/۷
دانسیته رزین جامد (g/cm ³)	بوتیل گلایکول	۲
درصد روغن (%)	نرمال بوتانول	۱/۵
نوع روغن	اسید چرب سنتتیک	۰/۵
	آنتی ژل	۲/۱
	زایلن	۲/۱
	سولوسو	۲/۱

خواص حلالیتی

حلالیت کامل در: تولوئن، زایلن، اتیل استات، بوتیل استات، استون، MEK، MIBK

حلالیت جزئی در: نرمال بوتانول، ایزو پروپانول

نامحلول در: وایت اسپریت

قابل امتزاج با: الکیدهای کوتاه روغن (S-6505, S-6400, S-6325, S-6615) و متوسط روغن (S-5010)

غیرقابل امتزاج با: الکیدهای بلند روغن

بسته بندی و نحوه نگهداری

وزن بسته بندی: بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی

مدت زمان نگهداری: یک سال

شرایط نگهداری: محصول باید در شرایط خشک و سرد و به دور از حرارت، جرقه و اشتعال باشد.

محصول نباید تا زمان مصرف باز شود.

موارد ایمنی

با پوشیدن لباس کار، دستکش و ماسک از تماس مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید.

هنگام استفاده از رزین از تهویه مناسب استفاده نمایید.

تذکر

فرمول پیشنهادی رنگ ساخته شده فقط جهت راهنمایی می باشد. از آنجائیکه روشها و شرایط ساخت و همچنین مواد اولیه رنگ خارج از کنترل ما میباشد؛ لذا هیچ مسئولیتی در این زمینه بعهده شرکت نبوده و بنابراین لازم است مصرف کنندگان محترم قبل از بکار بردن رزین؛ آن را در آزمایشگاههای خود ارزیابی نمایند.

شرکت شیمی پلیمر تابان

آدرس کارخانه: قزوین، سه راه شهر صنعتی البرز، مجتمع صنعتی گوگان، واحد ۸. تلفن: ۰۵-۳۳۲۹۷۴۹۲-۳۳۲۹۷۴۹۱، فکس: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۴۹۱