



الکید رزین کوتاه روغن S-6310-X-60

نوع محصول

الکید رزین کوتاه روغن بر اساس اسید چرب سویا

خواص

انعطاف پذیری عالی
سختی و چسبندگی خوب
براقیت بالا

کاربرد

لاک های سخت شونده با اسید
رنگهای کوره ای حاصل از این رزین در ترکیب با رزینهای آمینو از مقاومت مکانیکی خوبی برخوردار بوده و در نتیجه پوشش مناسبی جهت لوازم خانگی و ماشین آلات صنعتی می باشند.

| مشخصات | فرمول پیشنهادی | رنگ سفید کوره ای |
|--|---------------------------------|------------------|
| درصد جامد (%) | رزین ۶۵۰۵ | ۱۲/۵ |
| حلال | رزین ۶۳۱۰ | ۴۰ |
| ویسکوزیته در ۲۵ °C (استوک) | دی اکسید تیتان | ۲۲ |
| عدد اسیدی (mg KOH/g) | عامل پخش کننده | ۰/۳ |
| رنگ (گاردنر) | عامل ضد رسوب | ۰/۳ |
| دانسیته رزین مایع (g/cm ³) | ملامین فرمالدئید بوتیله شده ۶۰٪ | ۱۳/۷ |
| دانسیته رزین جامد (g/cm ³) | بوتیل گلیکول | ۲ |
| درصد روغن (%) | نرمال بوتانول | ۱/۵ |
| نوع روغن | آنتی ژل | ۰/۵ |
| | زایلن | ۳/۱ |
| | سولوسو | ۳/۱ |

خواص حلالیتی

حلالیت کامل در: تولوئن، زایلن، اتیل استات، بوتیل استات، استون، MEK، MIBK
حلالیت جزئی در: نرمال بوتانول، ایزو پروپانول
نامحلول در: وایت اسپریت
قابل امتزاج جزئی با: الکیدهای کوتاه روغن (S-6505, S-6400, S-6325, S-6615) و متوسط روغن (S-5010)
غیر قابل امتزاج با: الکیدهای بلند روغن

بسته بندی و نحوه نگهداری

وزن بسته بندی: بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی
مدت زمان نگهداری: یک سال
شرایط نگهداری: محصول باید در شرایط خشک و سرد و به دور از حرارت، جرقه و اشتعال باشد.
محصول نباید تا زمان مصرف باز شود.

موارد ایمنی

با پوشیدن لباس کار، دستکش و ماسک از تماس مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید.
هنگام استفاده از رزین از تهویه مناسب استفاده نمایید.

تذکر

فرمول پیشنهادی رنگ ساخته شده فقط جهت راهنمایی می باشد. از آنجائیکه روشها و شرایط ساخت و همچنین مواد اولیه رنگ خارج از کنترل ما میباشد؛ لذا هیچ مسئولیتی در این زمینه بعهده شرکت نبوده و بنابراین لازم است مصرف کنندگان محترم قبل از بکار بردن رزین؛ آن را در آزمایشگاههای خود ارزیابی نمایند.

شرکت شیمی پلیمر تابان

آدرس کارخانه: قزوین، سه راه شهر صنعتی البرز، مجتمع صنعتی گوگان، واحد ۸ تلفن: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۴۹۲-۵، فکس: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۴۹۱-۱