



# لانگ اویل الکید رزین S-4220-M-70

## نوع محصول

الکید رزین بلند روغن بر اساس اسید چرب سویا

## خواص

حفظ براقیت خوب  
انعطاف پذیری خوب  
سختی و چسبندگی خوب  
زمان خشک شدن مناسب  
قدرت مرطوب کنندگی خوب

## کاربرد

رنگ های هواخشک مات و نیمه مات داخل و خارج ساختمان  
رنگ های آستری و رنگ های محافظ فلز و چوب

## رنگ سفید هوا خشک

## فرمول پیشنهادی

## مشخصات

| رنگ سفید هوا خشک | فرمول پیشنهادی     | مشخصات                                 |
|------------------|--------------------|--|
| ۴۳               | رزین ۷۰٪           | درصد جامد (%)                          |
| ۳۴               | دی اکسید تیتان     | حلال                                   |
| ۰/۴              | عامل پخش کننده     | ویسکوزیته در ۲۵ °C (استوک)             |
| ۰/۶              | عامل ضد رسوب       | عدد اسیدی (mg KOH/g)                   |
| ۰/۴              | عامل ضد پوسته      | رنگ (گاردنر)                           |
| ۰/۳              | خشک کن کبالت (۱۰٪) | دانسیته رزین مایع (g/cm <sup>3</sup> ) |
| ۰/۸              | خشک کن سرب (۳۲٪)   | دانسیته رزین جامد (g/cm <sup>3</sup> ) |
| ۱/۴              | خشک کن کلسیم (۵٪)  | درصد روغن (%)                          |
| ۱۹/۱             | ویت اسپریت         | نوع روغن                               |

## خواص حلالیتی

حلالیت کامل در: وایت اسپریت، تولوئن، زایلن، اتیل استات، بوتیل استات، استون، MEK، MIBK

حلالیت جزئی در: نرمال بوتانول، ایزو پروپانول

قابل امتزاج با: الکیدهای لانگ اویل (S-4200, S-4205, S-4210)

قابل امتزاج جزئی با: الکیدهای مدیوم اویل (S-5015, S-5010)

غیرقابل امتزاج با: الکیدهای شورت اویل

## بسته بندی و نحوه نگهداری

وزن بسته بندی:

بشکه ۱۹۰ کیلوگرمی

مدت زمان نگهداری:

یک سال

شرایط نگهداری:

محصول باید در شرایط خشک و سرد و به دور از حرارت، جرقه و اشتعال باشد. محصول

نباید تا زمان مصرف باز شود.

## موارد ایمنی

با پوشیدن لباس کار، دستکش و ماسک از تماس مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید.

هنگام استفاده از رزین از تهویه مناسب استفاده نمایید.

## تذکر

فرمول پیشنهادی رنگ ساخته شده فقط جهت راهنمایی می باشد. از آنجائیکه روشها و شرایط ساخت و همچنین مواد اولیه رنگ خارج از کنترل ما میباشد؛ لذا هیچ

مسئولیتی در این زمینه بعد از شرکت نبوده و بنابراین لازم است مصرف کنندگان محترم قبل از بکار بردن رزین؛ آن را در آزمایشگاههای خود ارزیابی نمایند.

شرکت شیمی پلیمر تابان

آدرس کارخانه: قزوین، سه راه شهر صنعتی البرز، مجتمع صنعتی گوگان، واحد ۸. تلفن: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۴۹۲-۵. فکس: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۴۹۱