



# الکید رزین بلند روغن S-4210-M-75

## نوع محصول

الکید رزین بلند روغن سازگار با محیط زیست بر اساس اسید چرب آفتابگردان و سویا

## خواص

حفظ براقیت خوب	زمان خشک شدن مناسب
برس خوری خوب	قدرت مرطوب کنندگی عالی
سختی و چسبندگی خوب	قابلیت پذیرش آب تا ۱۰-۱۵٪ وزنی در فرمولاسیون رنگ

## کاربرد

رنگ های براق و نیمه براق داخل و خارج ساختمان  
رنگ های محافظ فلز و چوب

مشخصات	فرمول پیشنهادی	رنگ سفید هوا خشک
درصد جامد (%)	۷۴-۷۶	۴۹
حلال	مینرال اسپریت	۴۰
ویسکوزیته ۲۰°C (استوک)	۱۲۰-۲۰۰	۰/۴
عدد اسیدی (mg KOH/g)	۶-۱۰	۰/۴
رنگ (گاردنر)	حداکثر ۶	۰/۴
دانسیته رزین مایع (g/cm <sup>3</sup> )	۰/۹۸	۰/۲
دانسیته رزین جامد (g/cm <sup>3</sup> )	۱/۰۹	۰/۸
درصد روغن (%)	۶۷-۶۹	۰/۸
نوع روغن	اسید چرب آفتابگردان و سویا	۸

## خواص حلالیتی

حلالیت کامل در: وایت اسپریت، تولوئن، زایلن، اتیل استات، بوتیل استات، استون، MEK، MIBK

حلالیت جزئی در: نرمال بوتانول، ایزو پروپانول

قابل امتزاج با: الکیدهای لانگ اوایل (S-4200, S-4201, S-4205, S-4207)

قابل امتزاج جزئی با: الکیدهای مدیوم اوایل (S-5010, S-5500)

غیرقابل امتزاج با: الکیدهای شورت اوایل

## بسته بندی و نحوه نگهداری

وزن بسته بندی:	بشکه ۱۹۰ کیلوگرمی
مدت زمان نگهداری:	یک سال
شرایط نگهداری:	محصول باید در شرایط خشک و سرد و به دور از حرارت، جرقه و اشتعال باشد. محصول نباید تا زمان مصرف باز شود.

## موارد ایمنی

با پوشیدن لباس کار، دستکش و ماسک از تماس مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید.  
هنگام استفاده از رزین از تهویه مناسب استفاده نمایید.

## تذکر

فرمول پیشنهادی رنگ ساخته شده فقط جهت راهنمایی می باشد. از آنجائیکه روشها و شرایط ساخت و همچنین مواد اولیه رنگ خارج از کنترل ما میباشد؛ لذا هیچ مسئولیتی در این زمینه بعهده شرکت نبوده و بنابراین لازم است مصرف کنندگان محترم قبل از بکار بردن رزین؛ آن را در آزمایشگاههای خود ارزیابی نمایند.

شرکت شیمی پلیمر تابان

آدرس کارخانه: قزوین، سه راه شهر صنعتی البرز، مجتمع صنعتی گوگان، واحد ۸ تلفن: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۴۹۲-۵، فکس: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۴۹۱