



اورتان الکید رزین S-4240-M-60

نوع محصول

الکید رزین بلند روغن اورتانی بر اساس اسید چرب سویا و آفتابگردان

خواص

مقاومت شیمیایی و رطوبتی خوب
براقیت عالی
زمان خشک شدن کوتاه
سختی و چسبندگی خوب

کاربرد

این رزین در رنگهای روی عرشه کشتی، پارکت، مبلمان و همچنین سطوح فلزی استفاده می گردد.

مشخصات	فرمول پیشنهادی	رنگ گرم هوا خشک
درصد جامد (%)	۵۹-۶۱	۴۳
حلال	مینرال اسپریت	۱۰
ویسکوزیته در ۲۵ °C (استوک)	۶۰-۱۲۰	۲۴
عدد اسیدی (mg KOH/g)	حداکثر ۵	۰/۴
رنگ (گاردنر)	حداکثر ۷	۰/۴
دانسیته رزین مایع (g/cm ³)	۰/۹۶	۰/۴
دانسیته رزین جامد (g/cm ³)	۱/۰۶	۰/۲
درصد روغن (%)	۶۰	۰/۸
نوع روغن	اسید چرب سویا و آفتابگردان	۱/۵
		۱۹/۳

خواص حلالیتی

حلالیت کامل در: وایت اسپریت، تولوئن، زایلن، اتیل استات، بوتیل استات، استون، MEK، MIBK

حلالیت جزئی در: نرمال بوتانول، ایزو پروپانول

قابل امتزاج با: الکیدهای لانگ اوایل (S-4200, S-4201, S-4205, S-4210)

قابل امتزاج جزئی با: الکیدهای مدیوم اوایل (S-5010, S-5500)

غیرقابل امتزاج با: الکیدهای شورت اوایل

بسته بندی و نحوه نگهداری

وزن بسته بندی: بشکه های ۱۹۰ کیلوگرمی

مدت زمان نگهداری: یک سال

شرایط نگهداری: محصول باید در شرایط خشک و سرد و به دور از حرارت، جرقه و اشتعال باشد.

محصول نباید تا زمان مصرف باز شود.

موارد ایمنی

با پوشیدن لباس کار، دستکش و ماسک از تماس مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید.

هنگام استفاده از رزین از تهویه مناسب استفاده نمایید.

تذکر

فرمول پیشنهادی رنگ ساخته شده فقط جهت راهنمایی می باشد. از آنجائیکه روشها و شرایط ساخت و همچنین مواد اولیه رنگ خارج از کنترل ما میباشد؛ لذا هیچ مسئولیتی در این زمینه بعهده شرکت نبوده و بنابراین لازم است مصرف کنندگان محترم قبل از بکار بردن رزین؛ آن را در آزمایشگاههای خود ارزیابی نمایند.

شرکت شیمی پلیمر تابان

آدرس کارخانه: قزوین، سه راه شهر صنعتی البرز، مجتمع صنعتی گوگان، واحد ۸. تلفن: ۰۵-۳۳۲۹۷۴۹۲-۰۲۸، فکس: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۴۹۱