



هاردنر اپوکسی

S-2050, Tabamine 205

نوع محصول

هاردنر Tabamine 205 بر پایه یک آمین سیکلوالیفاتیکی اصلاح شده است.

خواص

سرعت پخت خوب در دمای پایین
پایداری مکانیکی عالی
مقاومت آبی، شیمیایی و حلالی خوب
مقاومت خوردگی خوب

کاربرد

Tabamine 205 در فرمولاسیون ترکیبات پخت شونده در دمای اتاق مانند پوشش های دریایی و صنعتی، پوشش مخازن، پوشش های بدون حلال و چسب های بتنی استفاده می شود..

مشخصات

ظاهر	مایع شفاف
بو	آمین
رنگ (گاردنر)	حداکثر ۱
ویسکوزیته در ۲۵ °C (استوک)	۳-۶
دانسیته (g/cm ³)	۱/۰۳ ± ۰/۰۱
عدد آمینی (mg KOH/g)	۱۵ ± ۲۷۵
اکی والان H ⁺ فعال (gr/eq)	۵ ± ۱۱۰
نسبت پیشنهادی با ۱۰۰ گرم اپوکسی ۸۲۸	۵۸

خواص کیورینگ

اپوکسی ۸۲۸: Tabamine 205	۵۸:۱۰۰
زمان ژل (۱۰۰ گرم در ۲۵ °C)	۲۵-۳۵ دقیقه
فیلم نازک (۸ میلیمتر، ۲۰۰ میکرون WFT)	
زمان ست در ۲۴ °C	۵-۷ ساعت

بسته بندی و نحوه نگهداری

وزن بسته بندی: بشکه ۱۸۰ کیلوگرمی
مدت زمان نگهداری: یک سال
شرایط نگهداری: محصول باید در شرایط خشک و سرد و به دور از حرارت، جرقه و اشتعال باشد.
محصول نباید تا زمان مصرف باز شود.

موارد ایمنی

با پوشیدن لباس کار، دستکش و ماسک از تماس مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید.
هنگام استفاده از رزین از تهویه مناسب استفاده نمایید.