

ژل اپوکسی EPG-80

شرح محصول

EPG-80 محصولی است خمیری شکل ، بر پایه رزین اپوکسی که به منظور پر کردن و هم سطحی انواع تخلخل های موجود در سنگ های ساختمانی همچون مرمریت ، تراورتن ، مرمر و غیره استفاده می گردد. این محصول ویژه با توجه به ساختار تکسوتروپیک و قابلیت نفوذ، قادر به اصلاح سنگ های گرانیقیمت موجود در بازار بوده به طوری که جلوه بسیار زیبایی به این سنگ ها می دهد.

ویژگی ها

- ✓ کاردک خوری مناسب
- ✓ زمان خشک شدن خوب
- ✓ ساب پذیری مناسب
- ✓ براقیت عالی
- ✓ نفوذ و پر کنندگی عالی

روش مصرف

به منظور اعمال ژل اپوکسی روی بستر مورد اجرا در ابتدا سطح اجرائی مورد نظر باید پیش ساب خورده ، خشک و عاری از هرگونه مواد آلاینده سطحی و گرد و غبار باشد. ژل اپوکسی پس از ترکیب کامل و اختلاط با هاردنر مربوطه (با نسبت وزنی ۲۰٪) به وسیله کاردک روی سطوح مورد نظر اعمال می گردد. در دمای محیط (۲۵ درجه سانتی گراد) پس از اعمال حدود ۶۰ تا ۹۰ دقیقه و در کوره با دمای ۹۰ تا ۱۲۰ درجه، ۱۰ تا ۲۰ دقیقه زمان برای خشک شدن کامل آن کافی است.

بسته بندی و انبارداری

این محصول در ظروف ۱۰ کیلوگرمی بسته بندی و به بازار مصرف عرضه میگردد. ژل اپوکسی در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و در محیط سر بسته، به شرط عدم باز کردن درب ظرف، از تاریخ تولید آن به مدت ۶ ماه قابل نگهداری و مصرف می باشد.