



# پلی اورتان رزین S-6700-X-65

## نوع محصول

رزین اصلاح شده اورتانی

## خواص

براقیت و حفظ براقیت عالی  
زمان خشک شدن کوتاه  
سختی و چسبندگی خوب  
مقاومت جوی و شیمیایی خوب  
مقاومت به زردگرایی خوب

## کاربرد

انواع کیلرهای پلی اورتانی دو جزئی با چسبندگی بالا مخصوص چوب، بتن و دیگر سطوح سخت  
رنگ های دو جزئی پلی اورتانی

## مشخصات

|   |          |
|---|----------|
| درصد جامد (%)                           | ۶۴-۶۶    |
| حلال                                    | زایلن    |
| ویسکوزیته در ۲۵ °C (استوک)              | ۴۰۰ <    |
| عدد اسیدی (mg KOH/g)                    | ۶-۱۰     |
| رنگ (گاردنر)                            | حداکثر ۳ |
| دانسیتته رزین مایع (g/cm <sup>3</sup> ) | ۱/۰۵     |
| دانسیتته رزین جامد (g/cm <sup>3</sup> ) | ۱/۱۴     |
| محتوای هیدروکسیل (%)                    | ۴/۳±۰/۲  |

## خواص حلالیتی

حلالیت کامل در: تولوئن، زایلن، اتیل استات، بوتیل استات، استون، MEK، MIBK  
حلالیت جزئی در: نرمال بوتانول، ایزو پروپانول  
نامحلول در: وایت اسپریت

## بسته بندی و نحوه نگهداری

وزن بسته بندی: بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی  
مدت زمان نگهداری: یک سال  
شرایط نگهداری: محصول باید در شرایط خشک و سرد و به دور از حرارت، جرقه و اشتعال باشد.  
محصول نباید تا زمان مصرف باز شود.

## موارد ایمنی

با پوشیدن لباس کار، دستکش و ماسک از تماس مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید.  
هنگام استفاده از رزین از تهویه مناسب استفاده نمایید.