



الکید رزین کوتاه روغن S-6315-X-65

نوع محصول

الکید رزین کوتاه روغن بر اساس اسید چرب سویا

خواص

حفظ براقیت خوب
مقاومت جوی و حرارتی خوب
انعطاف پذیری و چسبندگی خوب
ماندگاری خوب

کاربرد

رنگ های اتومبیلی و لاک های چوب
سیلرهای نیتروسولوز و پوشش های بتونه
لاکهای سخت شونده با اسید

مشخصات

درصد جامد (%)	۶۴-۶۶
حلال	زایلن
ویسکوزیته در ۲۵ °C (استوک)	۴۰۰<
عدد اسیدی (mg KOH/g)	۶-۱۰
رنگ (گاردنر)	حداکثر ۶
دانسیته رزین مایع (g/cm ³)	۱/۰۵
دانسیته رزین جامد (g/cm ³)	۱/۱۴
درصد روغن (%)	۳۱-۳۳
نوع روغن	اسید چرب سویا

خواص حلالیتی

حلالیت کامل در: تولوئن، زایلن، اتیل استات، بوتیل استات، استون، MEK، MIBK
حلالیت جزئی در: نرمال بوتانول، ایزو پروپانول
نامحلول در: وایت اسپریت
قابل امتزاج با: الکیدهای کوتاه روغن (S-6505, S-6400, S-6325, S-6615) و متوسط روغن (S-5010)
غیر قابل امتزاج با: الکیدهای بلند روغن

بسته بندی و نحوه نگهداری

وزن بسته بندی: بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی
مدت زمان نگهداری: یک سال
شرایط نگهداری: محصول باید در شرایط خشک و سرد و به دور از حرارت، جرقه و اشتعال باشد.
محصول نباید تا زمان مصرف باز شود.

موارد ایمنی

با پوشیدن لباس کار، دستکش و ماسک از تماس مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید.
هنگام استفاده از رزین از تهویه مناسب استفاده نمایید.

تذکر

فرمول پیشنهادی رنگ ساخته شده فقط جهت راهنمایی می باشد. از آنجائیکه روشها و شرایط ساخت و همچنین مواد اولیه رنگ خارج از کنترل ما میباشد؛ لذا هیچ مسئولیتی در این زمینه بعهده شرکت نبوده و بنابراین لازم است مصرف کنندگان محترم قبل از بکار بردن رزین؛ آن را در آزمایشگاههای خود ارزیابی نمایند.

شرکت شیمی پلیمر تابان

آدرس کارخانه: قزوین، سه راه شهر صنعتی البرز، مجتمع صنعتی گوگان، واحد ۸. تلفن: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۴۹۲-۵، فکس: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۴۹۱