

شرح محصول

SEP-30 محصولی است بر پایه رزین اپوکسی و ترکیب شیمیایی مستحکم با ویسکوزیته متوسط، شفاف و بی رنگ، تولید شده بر پایه آخرین دستاوردها و فن آوریهای نوین موجود روی رزینهای خاص، که به منظور استحکام بخشی و پر کردن تخلخل های پشت و روی سنگ های مرمر، مرمریت و دیگر سنگ های گرانبها که ذاتا سنگ هایی با شکستگی و ترک فراوان می باشند استفاده می گردد. این محصول روی اسلب ها و تایل ها به منظور جلوگیری از صدمه هنگام برش، ساب و حمل و نقل، جهت توری زدن و پر کردن تخلخل، به صورت شفاف استفاده می گردد.

ویژگی ها

- ✓ کاردک خوری مناسب
- ✓ زمان خشک شدن مناسب حتی در دمای محیط
- ✓ براقیت خیلی خوب
- ✓ نفوذ عالی به منافذ سنگ
- ✓ استحکام بخشی فوق العاده
- ✓ ایجاد چسبندگی مناسب بین توری و سنگ

روش مصرف

به منظور اعمال اپوکسی روی سنگ در ابتدا سطح سنگ مورد نظر باید پیش ساب خورده ، خشک و عاری از هرگونه مواد آلاینده سطحی و گرد و غبار باشد و اپوکسی سنگ پس از اختلاط کامل با هاردنر مربوط (با نسبت وزنی ۲۰٪) به وسیله کاردک روی سنگ اعمال می گردد. سطح پوشش داده شده با این محصول بعد از گذشت ۶۰ تا ۹۰ دقیقه در دمای محیط (۲۵ درجه سانتی گراد) و یا ۱۰ تا ۲۰ دقیقه در کوره ای با دمای ۹۰ تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد کاملا خشک شده و آماده ی مراحل فرآوری می باشد.

بسته بندی و انبارداری

این محصول در ظروف ۲۰ کیلوگرمی بسته بندی و به بازار مصرف عرضه میگردد. اپوکسی سنگ در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و در محیط سر بسته، به شرط عدم باز کردن درب ظرف، از تاریخ تولید آن به مدت ۶ ماه قابل نگهداری و مصرف می باشد.