



# الکید رزین کوتاه روغن S-6610-X-60

## نوع محصول

الکید رزین کوتاه روغن بر اساس اسید چرب سنتتیک

## خواص

ضربه پذیری عالی  
براقیت عالی  
سختی و مرطوب کنندگی عالی  
مقاومت جوی و مقاومت به زردگرایی بسیار خوب

## کاربرد

در ترکیب با رزین آمینو در ساخت رنگهای صنعتی کوره ای انعطاف پذیری و با سختی بالا  
رنگهای کوره ای الکید آمینو  
کوئل کوتینگ

رنگ سفید کوره ای	فرمول پیشنهادی	مشخصات
۵۰	رزین ۶۰٪	درصد جامد (%) ۶۱-۵۹
۱۹	دی اکسید تیتان	حلال
۰/۴	عامل پخش کننده	ویسکوزیته در ۲۵ °C (استوک) ۱۰۰-۶۰
۰/۲	ضد ته نشینی	عدد اسیدی (mg KOH/g) ۱۰-۶
۱۳	ملامین فرمالدئید بوتیل شده ۶۰٪	رنگ (گاردنر) حداکثر ۵
۱۰	سولوسو ۱۰۰	دانسیته رزین مایع (g/cm <sup>3</sup> ) ۱/۰۳
۲	بوتیل گلیکول	دانسیته رزین جامد (g/cm <sup>3</sup> ) ۱/۱۴
۵/۴	نرمال بوتانول	درصد روغن (%) ۳۸-۳۶
		نوع روغن اسید چرب سنتتیک

## خواص حلالیتی

حلالیت کامل در: تولوئن، زایلن، اتیل استات، بوتیل استات، استون، MEK، MIBK  
حلالیت جزئی در: نرمال بوتانول، ایزو پروپانول  
نامحلول در: وایت اسپریت  
قابل امتزاج جزئی با: الکیدهای کوتاه روغن (S-6300, S-6400, S-6502) و الکیدهای متوسط روغن (S-5010)  
غیر قابل امتزاج با: الکیدهای بلند روغن

## بسته بندی و نحوه نگهداری

وزن بسته بندی: بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی  
مدت زمان نگهداری: یک سال  
شرایط نگهداری: محصول باید در شرایط خشک و سرد و به دور از حرارت، جرقه و اشتعال باشد.  
محصول نباید تا زمان مصرف باز شود.

## موارد ایمنی

با پوشیدن لباس کار، دستکش و ماسک از تماس مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید.  
هنگام استفاده از رزین از تهویه مناسب استفاده نمایید.

## تذکر

فرمول پیشنهادی رنگ ساخته شده فقط جهت راهنمایی می باشد. از آنجائیکه روشها و شرایط ساخت و همچنین مواد اولیه رنگ خارج از کنترل ما میباشد؛ لذا هیچ مسئولیتی در این زمینه بعهده شرکت نبوده و بنابراین لازم است مصرف کنندگان محترم قبل از بکار بردن رزین؛ آن را در آزمایشگاههای خود ارزیابی نمایند.